

Таблица 1.

Расчетные данные гнутых термопрофилей тип ТПП

	Тип профиля	A	B	C	S	масса, 1 п.м. кг.	Ширина развертки, мм
1	ТПП82x50x0,8 мм	82	50		0,8	1,13	178
2	ТПП104x50x0,8 мм	104	50		0,8	1,26	201
3	ТПП154x50x0,8 мм	154	50		0,8	1,58	251
4	ТПП204x50x0,8 мм	204	50		0,8	1,89	301
5	ТПП104x50x1,0 мм	104	50		1,0	1,57	200
6	ТПП154x50x1,0 мм	154	50		1,0	1,97	250
7	ТПП204x50x1,0 мм	204	50		1,0	2,36	300
8	ТПП104x50x1,2 мм	104	50		1,2	1,88	200
9	ТПП154x50x1,2 мм	154	50		1,2	2,35	250
10	ТПП204x50x1,2 мм	204	50		1,2	2,83	300
11	ТПП104x50x1,5 мм	104	50		1,5	2,34	199
12	ТПП154x50x1,5 мм	154	50		1,5	2,93	249
13	ТПП204x50x1,5 мм	204	50		1,5	3,52	299
14	ТПП254x50x1,5 мм	254	50		1,5	4,11	349
15	ТПП104x50x2,0 мм	104	50		2,0	3,10	197
16	ТПП154x50x2,0 мм	154	50		2,0	3,88	247
17	ТПП204x50x2,0 мм	204	50		2,0	4,67	297
18	ТПП254x50x2,0 мм	254	50		2,0	5,45	347
19	ТПП304x50x2,0 мм	304	50		2,0	6,24	397

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

5

Изм

Лист

№ докум.

Подп.